

EFFETTO

SCHEMA TECNICA

MANHATTAN

CARATTERISTICHE:

Finitura a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente additivi polipropilenici ad alta densità, sfere poliuretatiche a granulometria selezionata, scaglie di PVC esagonali brillanti argento e vetro chimicamente stabile.

Il prodotto è semilucido, duro, granuloso al tatto, resistente alla luce e dotato di ottima adesione applicato su muro, legno, su fondi a base acqua e solvente.

Il particolare processo di filmazione permette alla pellicola di raggiungere rapidamente insolubilità in acqua.

IMPIEGHI:

Essendo atossico e inodore è particolarmente indicato per uffici, locali pubblici, appartamenti di prestigio, hall di hotel, ed ambienti dove non è possibile avere una buona aerazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Natura del legante:	resina acrilica modificata in dispersione acquosa
Stato fisico:	fluido tixotropico
Residuo secco:	35% +/- 1 in peso
Peso specifico:	900 – 1000 gr/lit
Secco al tatto:	2 ore circa a 20 °c
Duro in profondità:	24 ore circa a 20° c

Temperature inferiori ed umidità elevate ambientali aumentano i tempi d'essiccazione.

MODALITA' D'APPLICAZIONE:

Stendere due o tre mani di prodotto con apposita pennellata dei decorativi incrociando le pennellate sino a completa copertura della parete, tra una mano e l'altra attendere 4/5 ore prima di ripetere l'operazione.

Previa applicazione di PRIMER DECORI del colore della finitura.

Prodotto pronto all'uso.

Pulire gli attrezzi con acqua.

Temperatura minima di applicazione 8 °c.

RESA:

Circa 5-6 mq al lit

I consumi variano in base al tipo di lavorazione

CONFEZIONI DI VENDITA:

Disponibile in confezioni da lit 0,750 lit 2,5

EFFETTO II s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>

EFFETTO

SCHEMA TECNICA

MANHATTAN

.....

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

I consigli circa le modalità d'uso dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.

Non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il prodotto deve essere conservato, maneggiato ed usato secondo le norme vigenti di igiene e sicurezza.

Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

EFFETTO II s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>