

SCHEDA TECNICA

ANTICHI EFFETTI FINE

Codice Scheda

Rev. 0 del 22.04.2013

Pag. 1 di 2

Denominazione

ANTICHI EFFETTI FINE

Caratteristiche

Fondo/Finitura per decorazione di pareti e arredi interni.

Classificazione (UNI 8681)

B4.C.O.A.2.FB

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenica.

**Classificazione COV
(Direttiva 2004/42/CE)**

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE di COV per ANTICHI EFFETTI FINE (Cat. A/a): 30 g/l (2010).

ANTICHI EFFETTI FINE contiene al massimo 30 g/l di COV.

Ciclo applicativo

MURO NUOVO

Applicare una o due mani di PRIMER DECORI, dopo 8-10 ore procedere con l'applicazione di ANTICHI EFFETTI FINE con pennello o rullo a pelo medio in maniera uniforme ed omogenea.

Subito dopo a materiale ancora fresco procedere alla lavorazione del prodotto con l'apposito attrezzo in base all'effetto desiderato.

Attendere 24 ore prima di passare la finitura.

MURO GIÀ PITTURATO

Se la vecchia pittura è ben ancorata applicare una o due mani di PRIMER DECORI. Se quest'ultima non è affidabile o sfarinante è bene rimuoverla, stuccare eventuali imperfezioni e applicare una mano di fissativo all'acqua, attendere 24 ore e procedere col PRIMER DECORI. Dopo 8-10 ore si può procedere con ANTICHI EFFETTI FINE.

Attendere 24 ore prima di passare la finitura.

Consigli pratici

CONDIZIONI DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. + 30°C.

Temperatura del supporto: min. +5°C / max. + 30°C.

Umidità relativa dell'ambiente: < 60%.

Umidità del supporto: < 10 di U.R.

Precauzioni di sicurezza

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

EFFETTO Il s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>

SCHEDA TECNICA

ANTICHI EFFETTI FINE

Codice Scheda

Rev. 0 del 22.04.2013

Pag. 2 di 2

Informazioni tecniche

Metodo

Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa

Aspetto e finitura

Opaco

Massa volumica, g/ml

UNI 8910

1,360 ÷ 1,460

Viscosità Brookfield, cps

ASTM D 2196

15000 ÷ 20000

Spessore secco consigliato
micron per mano

ASTM D 1186

50 ÷ 70

Contenuto solidi, % in peso

UNI 8906

60 ÷ 74

Sovraverniciabilità, ore

4 ÷ 6

Esterni / Interni

NO/SI

Colori

Bianco

Legante

Acrilsilossanico

Pulizia attrezzi

Acqua

Diluyente

Acqua

Applicazione a rullo, % in peso - Bianco / Colorato

Pronto all'uso / Pronto all'uso

Applicazione a pennello, % in peso - Bianco / Colorato

Pronto all'uso / Pronto all'uso

Applicazione a spruzzo ed airless, % in peso - Bianco / Colorato

Pronto all'uso / Pronto all'uso

Rapporto di contrasto

M.U. 1631

98,5 – Buono

Resa teorica per mano, mq/lt

ISO 7254

2 - 3 mq/lt per mano

Resistenza all'abrasione umida

EN 13300
ISO 11998

Pittura per pareti lavabile o spazzolabile
Classe 2

Diffusione del vapore d'acqua WDD
(spessore film, 250 micron secchi)

UNI 9399

270 g/mq in 24 h – Alta

Brillantezza, gloss

UNI 9389

2 - 4 – Molto opaco

Presa di sporco, ΔL

UNI 10792

10,0 – Media

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche dopo aver effettuato delle prove preliminari.

EFFETTO II s.r.l. via S.Pelo 2/2a 74023 Grottaglie (TA) ITALY Tel.0995611906

<http://www.effetto.eu>

<mailto:info@effetto.eu>